

## chemsta Easy-work

wordt aangeraden wanneer een betere afwerking of gemakkelijker verpompen vereist wordt. Chemsta Easy-Work kan gebruikt worden in alle traditionele zand-cement dekvloeren.

### biedt voor zijn toepassing de volgende voordelen:

- » Verbetert het verpompen in geval van lange afstanden
- » Lichte waterbesparing
- » Verbetert de verdichting aan de oppervlakte van de dekvloer
- » Zeer lage dosering
- » Verbetert de afwerking van de dekvloer



Bij vragen over product gelieve zich te wenden tot:  
Voor België: Quality Building Solutions (+32 494/750310)  
Voor Nederland: TGroupSolutions (+31 229/54 0536)  
www.chemsta-chemia.com

**chemsta**

Toeslagstoffen voor dekvloeren en isolatiemortels!

### chemsta Easy-Work

chemsta Easy-Work maakt deel uit van de chemsta product familie en is een multifunctioneel additief op basis van Lapinulfaat om de plastificering evenals de verwerkbaarheid van de cementdekvloer te verbeteren. Indien de mortel bij het pompen een matige consistentie heeft, dient men sneller te mengen. Mengtijd > 2 minimum moeten worden gerespecteerd. De dosering van chemsta Easy-Work wordt vastgelegd tijdens het eerste mengsel in functie van de gewenste watersbesparing en daaraan verbonden verbetering van de verwerkbaarheid. chemsta Easy-Work niet in het droge mengsel doseren. chemsta Easy-Work dient eerst in het water vermengd te worden alvorens aan het droge mengsel toegevoegd te worden (zie ook brochure en technische fiche). **VEILIGHEID:** chemsta Easy-Work is solvent- en chloorvrij, en niet onderhevig aan classificatie volgens EC-richtlijnen. Bij het gebruik van bouwchemicaliën dienen voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden. Enkel bedoeld voor commercieel gebruik. **VERMIPERING:** ONDGM S 2102, SN 53202 (resten van vloeibare bouwchemicaliën). Extern gecontroleerd door het Bureau van deelstaatsregering van Wenen. Certificatie-instelling voor bouwproducten.

**Inhoud: 25 kg**

**OPSLAG:** Opslag tot 12 maanden, beschermen tegen vorst en zonlicht, voor gebruik goed schudden.

**UITZICHT:** Groene vloeistof

**AANBEVOLEN DOSERING:** 0,2% - 0,3% van het cementgewicht

**MAXIMALE TOEGELATEN DOSERING:** 1,2% van het cementgewicht

Maximale dosering van 1,2% v/h C.G. toegelaten.

Daar wij geen controle kunnen uitoefenen over elke situatie, welke tevens verschilt t.o.v. elke andere situatie, wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd. Ook niet voor enige informatie vermeld in de aangeleverde documenten.

**Een beetje hulp gezocht - chemsta levert een echte oplossing!**