

**Pentra Guard (HP)-  
Pentra Guard (HPS)-  
Pentra Finish (HG) & (LG)  
und alle Hochglanzprodukte**

The logo for chemsta, featuring the word 'chem' in black on a yellow background and 'sta' in white on a black background.

*Performance für Bauchemische Produkte*

## **Wartungsanleitung & -ablauf**

**Eine völlig neue Oberfläche**, die mit Pentra-Guard oder Pentra Finish behandelt wurde, **darf in der ersten Woche nicht mit Wasser gereinigt werden. Es darf sich kein Wasser, Öl oder Sodawasser auf der Oberfläche ansammeln!**

Die Reinigung kann mit einer einfachen Poliermaschine und einer braunen Scheibe oder mit einer guten Diamantscheibe erfolgen.

### **Nach der ersten Woche:**

Mit Pentra-Guard bzw. Pentra-Finish behandelte Böden erfordern eine gute, regelmäßige Wartung.

1. Täglich kehren oder trocken wischen. Das verschönert den Boden und verhindert, dass Schmutz die Oberfläche verschleißt. Oder mit einer weißen bzw. mit einer Diamantscheibe polieren.
2. **Wöchentlich mit einer industriellen Reinigungsmaschine schrubben. Ein pH-neutrales Reinigungsmittel verwenden:**

Zum Beispiel LisoClean M (Marmorreiniger) von unserem Schwesterunternehmen.

**Oder anstelle von Punkt 1 und 2 den Boden mit einer Hochgeschwindigkeits-Poliermaschine (mindestens 1500 U/Min.) mit einer Diamantscheibe (Körnung 3000 bis 11000) polieren**

3. Flecken gegebenenfalls entfernen. **Verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernen.**
4. Bei schwarzen Reifenspuren den Boden vorher mit einer Diamantscheibe polieren (Körnung 3000). Befinden sich die Spuren bereits auf dem Boden, mit LisoClean (Citrus) reinigen. **Bitte kontaktieren Sie uns, bevor** Sie dieses Produkt verwenden. Den Boden neutralisieren und noch eine Schicht Pentra-Guard oder Finish aufsprühen.
5. Noch mehr Glanz wird erreicht, wenn der trockene Boden mit einer Diamantscheibe (Körnung 3000 bis 11000) oder einer guten weißen Scheibe und einer Hochgeschwindigkeits-Poliermaschine (mindestens 1500 U/min) poliert wird.
6. Im Falle von Kratzern nach einem Jahr eine Schicht Pentra Guard (HPM) auftragen, trocknen lassen und mit einer Diamantscheibe (Körnung 3000 bis 11000) polieren.

**[www.chemsta-chemie.com](http://www.chemsta-chemie.com)**

Januar 2015



**chemsta**

*Performance für Bauchemische Produkte*

Bei ordnungsgemäßer Wartung bewahrt ein mit einem Pentra-Guard-Produkt behandelter Boden sein gutes Aussehen und seine Haltbarkeit mindestens 10 Jahre lang. Bei Problembereichen und schwierigen Umgebungsbedingungen wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter für Pentra-Sil®-Produkte der Convergent-Gruppe.

Bei Verwendung von Pentra-Guard (HPS) empfehlen wir, die Oberfläche alle 3 oder 4 Monate mit einer Schicht Pentra Guard (HPM) zu verstärken und Ihren Boden nochmals mit einer Diamantscheibe zu polieren.

Die meisten unserer Vertreter sprühen im Zuge der Fertigstellung eines Bodens mit Pentra Guard oder Pentra Finish eine ganz dünne Schicht LisoTop OWR™ auf den Boden, um alle Probleme zu verhindern, die während der ersten Woche entstehen können (Öl-, Sodawasser-, Wasserflecken, Reifenspuren usw.)

Diese Lisotop OWR-Schicht verschwindet mit der Zeit (nach etwa 4 oder 6 Monaten).